



LORENCIC INNEN SILIKATFARBE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN: Umweltschonend und geruchsarm, hoch reinigungsfähig, diffusionsfähig, hohes Deckvermögen, leichte Verarbeitung. Der besonders diffusionsfähige Anstrich ermöglicht einen intensiven Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund. Hochdeckende, waschbeständige Kaolin-Dispersionsfarbe.

ANWENDUNG: Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche im gesamten Wohnbereich, in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden sowie in der Denkmalpflege. Besonders gut für Anstriche auf mineralischen Flächen wie Putze aller Art, Beton, Kalksandstein-Mauerwerk, sowie zur Renovierung tragfähiger Mineral- oder Silikatfarben-Anstriche geeignet.

VERARBEITUNG:

Untergrund:
Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Vorbehandlung:
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlungen können hier nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Verarbeitung:
Der Auftrag erfolgt durch Streichen oder Rollen.

Grundanstrich:
Fixativ Konzentrat 1:1 mit Wasser vermischen, bei stark oder ungleich saugenden Untergründen

Zwischenanstrich:
Lorencic Silikat Innenfarbe mit max. 10 % Wasser verdünnen

Deckanstrich:
Lorencic Silikat Innenfarbe mit max. 5 % Wasser verdünnen
Um die spezielle Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten,

darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug verarbeiten. Nicht auf Lacken, Untergründen mit Salzausblühungen, Kunststoffen und Holz einsetzen. Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen (Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine und Metalle) sind abzudecken. Farbspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen. Beim Airless - Spritzen unbedingt Arbeitsschutzrichtlinien beachten.

LAGERUNG: Im luftdicht verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, jedoch frostfrei, mindestens 1 Jahr lagerfähig..

LIEFERUNG: in 25-kg-Eimern.

FARBTON: weiß, Abtönung mit max. 10 % Voll- und Abtönfarben. Bei Selbstabtönung die benötigte Gesamtmenge untereinander vermischen, um Farbtenschwankungen zu vermeiden.

SERVICE: Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCIC-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der EN bzw. der ÖNORM und der DIN setzen wir beim Bearbeiten voraus.

TECHNISCHE DATEN:

Glanz:	matt
Verbrauch/Anstrich:	Ca. 150-200 g/m ²
Trocknung:	Nach 12 Std. Überstreichbar.
Dichte:	1,57 g/m ³
Sd Wert:	0,1-0,2 m
Verdünnung:	Wasser (max. 10%)
Kontrastverhältnis:	2
Nassabrieb:	3
Bei Ergiebigkeit:	7,5 m ² /l

Sämtliche Werte bei 20°C; 65% rel. Luftfeuchte ermittelt.

WICHTIGE HINWEISE:

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
