



LORENCIC Klebespachtel

ZUSAMMENSETZUNG: Trockenmischung entsprechend der ÖNORM B 6121, geprüft nach EN 12004:2002-10 bestehend aus Normzement und Quarzsand von 0,1 – 1 mm, haftungsverbessernden Zusatzstoffen Leichtzuschlägen. Eine atmungsaktive, mineralische, gut haftende Beschichtung für innen und außen.

ANWENDUNG: Als Putzüberarbeitung, Unterputz bei WDVS, Dämmplatten und Steinverklebungen sowie als Haftbrücke und Betonspachtel.

UNTERGRÜNDE: Müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, abrieselnde oder hohlliegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Öl und Fett müssen entfernt werden.

VERARBEITUNG: Sackinhalt in sauberem Gefäß mit Wasser (siehe techn. Daten) knollenfrei mittels Quirl anrühren. Nach 10 Minuten Reifezeit je nach Verwendungsart mit Stahltraufel (R12) auftragen, oder maschinell mittels geeigneter Putzmaschine auftragen. Nicht mit anderen Materialien mischen! Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verarbeiten! Frischmörtel innerhalb zwei Stunden verarbeiten. Spachtelung vor zu rascher Austrocknung schützen.

LAGERUNG: ca. 3 – 6 Monate in trockenen Räumen auf Holzrosten.

LIEFERUNG: in 25-kg-Säcken.

SERVICE:

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCIC-Produkte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der EN bzw. der ÖNORM und der DIN setzen wir beim Bearbeiten voraus.
